HOMOGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA

DANE TECHNICZNE	NORMY	
Klasyfikacja		
Typ wykładziny	ISO 10581	Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa. Typ I.
Klasa użytkowa	ISO 10581 (EN 649) - winylowa	Klasy:
	Komercyjna	34
	Do przemysłu lekkiego	43
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2.00mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2950 g/m^2
Zabezpieczenie powierzchni	-	iQ PUR
WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	Średnia wartość zmierzona	0.02mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl} s1
	EN ISO 9239-1	≥8 kW/m^2
	EN ISO 11952-2	Nie dotyczy
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥ 0.30
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40% dla rolek ≤0.25% dla płytek
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Przewodzenie cieplne	EN ISO 10456 (EN 12524)	0.01m^{2}K/W
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia – max. 27°C
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ poziom 6
Izolacja elektryczna	VDE 0100, Part 600	Ri ≤ 5 x 10^4 Ω
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	<2kV
Opór elektryczny	ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 EN 1081 EN/IEC 61340-4-1 EN/IEC 61340-4-5	R≤10^9 Ω R_1 5 x 10^4≤R≤10^6 Ω R_2 5 x 10^4≤R≤10^6 Ω 5x10^4≤R≤10^6 Ω ≤3.5 x 10^7 Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Odporność przeciw grzybom i bakteriom	IOS 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN427)	Rolki: 23mb x 2m Płytki: 61 x 61cm
Kolory		14